einzA
Wir bringen Farbe

TECHNICKÝ LIST č. 362A

Samtlatex

Typ materiálu	Umělá latexová barva s hedvábným leskem, bez rozpouštědel.
DIN EN 13 300	Odolnost proti oděru za mokra: třída 2 Krycí schopnost za sucha: třída 2 při 7 m2/l Stupeň lesku: střední lesk (85°)
Využití	Pro otěruvzdorné vnitřní nátěry podle DIN 53 778 SSG.
Barva	bílá
Hustota	cca 1,34
Pojivo	umělý latex
Vlastnosti	Velmi dobrá přilnavost, bez kalu, dobré pokrytí okrajů a vrcholů zrn omítky, odolný vůči alkáliím, propustný pro vodní páry, bez obsahu formaldehydu, vytváří odolný film, odolný vůči vodnatým dezinfekčním a čisticím prostředkům. Vhodný pro airless stříkání. einzA Samtlatex Plus neobsahuje žádné „aktivní látky pro zamlžování“ (certifikováno jako „fogging-frei“ zkušebním protokolem **L 2069/20**)
Spotřeba	120 - 150 ml/m^2 na jeden nátěr, v závislosti na podkladu.
Podklad	Vhodný pro všechny pevné, čisté a suché staré i nové omítky, beton všeho druhu, pórobeton v interiéru, zdivo, stěnové panely, dřevovláknité tapety.
Příprava podkladu	Podklad se připraví podle pravidel pro nátěry disperzními barvami. Zejména vysoce savé a nesoudržné podklady musí být předem ošetřeny základním nátěrem. Staré nátěry musí být zkontrolovány z hlediska nosnosti. Dobře přilnavé neporušené disperzní nátěry lze po očištění přetírat. Lepivé nátěry a špatně vázané tzv. smíšené nátěry je třeba odstranit. Výběr nejvhodnějšího základního nátěru závisí na požadavcích podkladu. Dbejte prosím pokynů v technických listech základních nátěrů einzA.
Skladba nátěru	*Nové, nenatírané povrchy:* Mezinátěr zředěný vodou do 5%. Jeden vrchní nátěr neředěný. *Již natřené povrchy:* obvykle stačí jeden plný nátěr.
Technika nanášení	Nanáší se válečkováním, natíráním nebo airless nástřikem. Zpracování pomocí zařízení pro airless nástřik: v závislosti na typu zařízení neředěný nebo až do cca 10 % naředěný vodou. Velikost otvoru: tryska 0,43 - 0,63 mm nebo 0,017" - 0,025", filtr: 60 ok.

prosím otočte!

Ekologické informace	einzA Samtlatex je bez obsahu rozpouštědel a biologicky kompatibilní. To dokazuje zpráva Dr. U. Noack Laboratorien z 31157 Sarstedt („Erlanger Ciliatentest“ - v případě potřeby si vyžádejte).
Teplota zpracování	Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +5°C.
Tónování	tónovacími barvami einzA
Čištění nástrojů	Ihned po použití vodou.
Skladování	V chladu, ale chráněné před mrazem v uzavřených originálních obalech.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly.
Velikost balení	2,5 l – 5 l – 12,5 l
Upozornění	Otevřený, popřípadě zředěný materiál spotřebujte v co nejkratší době! Konzervační látky šetrné k životnímu prostředí umožňují po otevření pouze krátké skladování.

Bezpečnostní a výstražná upozornění

Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách.

Všechny potřebné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu dle nařízení CLP (GHS) dle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com.

Dodržujte pokyny na etiketách výrobku!

Obsah VOC podle přílohy II směrnice 2004/42/EG

Mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie a)

Wb: max. 30 g/l dle stupně II (2010)

Obsah VOC v einzA Samtlatex: < 1 g/l

Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým možnostem aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití našich produktů na vlastní odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydání 11/2020; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost.